

# FICHE TECHNIQUE ARGILUS

## STUC D'ARGILE

Tous les produits ARGILUS bénéficient  
d'une garantie décennale SMABTP  
- N° Sociétaire 382 610 Q  
- Contrat Alphanat fabricant N°1004



*Le site de production du STUC d'argile ARGILUS se situe à 300 m des carrières d'argile. Nos terres sont extraites avec le plus grand soin et par nos propres moyens. L'ensemble du process de fabrication est assuré par la société ARGILUS.*

### UTILISATION

Le STUC d'argile ARGILUS est un produit prêt à l'emploi et destiné à la décoration écologique. Il s'applique uniquement à l'intérieur de l'habitat sur des surfaces adaptées (cf. supports)

### QUALITES

Le STUC d'argile ARGILUS a pour principale qualité sa composition naturelle. Son application plus souple et onctueuse que les stucs classiques favorise une apparence velouté et un touché doux.

### COMPOSITION

Argile séchée, broyée et tamisée (Carrières GILLAIZEAU / ARGILUS - Chaillé sous les Ormeaux 85), charges calcaires, chaux, pigments naturels.

### CONDITIONNEMENT

SAC PAPIER de 5 Kg

### CONSOMMATION

1 SAC DE 5KG = 12 m2 environ (pour 2 couches de 1 mm)

### SUPPORTS

Le STUC d'argile ARGILUS s'applique uniquement à l'intérieur de l'habitat sur les supports suivants : plâque, plaques de plâtres, fermacell, supports déjà peints, enduits à la chaux, enduits en terre. Pour d'autres supports merci de consulter le fabricant.

### PREPARATION

Le STUC d'argile ARGILUS se prépare au malaxeur. Il faudra scrupuleusement respecter les quantités d'eau à ajouter (2,5 litres environ pour un sac de 5 kg)

**ATTENTION L'applicateur veillera à ajouter l'eau très progressivement lors du malaxage afin d'obtenir un produit onctueux et surtout pas trop liquide. Un temps de repos de 10 min est à respecter impérativement avant application. Après repos ajuster l'eau (si nécessaire)**

## RECOMMANDATIONS FABRICANT

#### TEMPÉRATURE



PRODUIT À  
UTILISER  
ENTRE 10° ET 25°

#### STOCKAGE



CONSERVER LE SAC  
FERMÉ DANS UN LOCAL  
PARFAITEMENT SEC À  
TEMPÉRATURE AMBIANTE

#### MANUTENTION



TOUJOURS PLIER  
LES GENOUX ET  
NE PAS SE PENCHER

#### EAU



RESPECTER  
SCRUPULEUSEMENT  
LES QUANTITÉS  
D'EAU À AJOUTER.

Fabriqué en  
**FRANCE**



## APPLICATION

La gamme STUC Argilus™ s'applique à la spatule inox. Le matériel est vendu par le fabricant (S.A.S. Gillaizeau). Le STUC sera appliqué sur une épaisseur maximale de 1 mm par couche. Deux couches sont nécessaires à l'obtention d'un rendu qualitatif.

Lors de l'application de la 1ère couche, il n'est pas nécessaire de trop lisser le STUC.

Après un temps de séchage d'environ 2 heures, appliquer la seconde couche en stuquant à la spatule plastique au fur et à mesure.

La bonne qualité de serrage du STUC sera indispensable pour une finition et un rendu élégant.

TEMPS DE SECHAGE : définitif après environ 48 H

## CIRE DE PROTECTION ARGILUS APRES SECHAGE COMPLET

Une fois le STUC d'argile ARGILUS parfaitement sec (48 H environ) l'application de la cire de protection se fera à l'aide d'un gant de toilette ou d'un chiffon sur l'ensemble de la surface.

La cire de protection renforce l'effet et la couleur du produit. Elle protège également la surface.